

KW 9

Artikel	Charge	Chargentext	verfügbar/on stock
R000NF14	1400727	(Bild) R560 Mit ca. 50% Tonmehl Weiss +ca. 30% Schmolz L=240-241	112,69
R111UT15L	1500938	„Trockenrisse, aber keramisch i.O. und frostbeständig“ L=292-294	1.410,88
R116RF17	1600207	Übergang dunkler L=239-241	261,85
R140NF9	1403045	Übergang Rot L=239-240	252,00
R140NF9	1403025	(Bild) Trockenrisse Darf nicht mit anderen Chagen gemischt werden (andere Tonmischung mehr Sand Farbe nicht uni) L=239-240	871,44
R216NF9	1500842	Übergang Rot dunkler L=240-241	400,77
R220DF9	1001869	(Bild) Heller als W. Ch=1001888 weitere Bilder von Chargen im ordner Terracotta\DF9 L=238-240	75,00
R220FF16L	1500445	Übergang Redu. L=219-220	1,00
R228NF9	1502030	Übergang Weiss dunkler L=240-241	488,83
R266NF9	1303278	(Bild) L=239,5-240	775,00
R297WDF14	1400356	(Bild) Übergang Redu. L=213-214	143,93
R335NF9	1502738	Übergang Grau L=238-240	43,88
R382NF14	1502553	Face to Face Versuch L=238-239	210,81
R400DF9	1501095	Übergang Redu. L=240-241	300,81
R400NF9	1402002	Übergang Anthrazit dunkler L=238-240	152,69
R400NF9	1403636	(Bild) Streifen (abdruck) auf dem Läufer L=239-241	6.196,29
R400RF9	1502687	Übergang Weiss dunkler L=235-237	457,00
R435DF9	1301595	L=239-240	40,00
R435NF9	1402906	(Bild) Übergang Anthrazit dunkler L=239-241	203,00
R435NF9	1500306	Übergang Anthrazit dunkler L=240-241	207,00
R435NF9	1403041	Übergang Weiss L=239-241	247,00
R435NF9	1403596	Übergang Braun L=240-241	403,00
R437DF14	1600319	Übergang dunkler L=239-240	356,00
R437DF15H0L	1401361	Übergang Braun L=240-241	314,16
R450DF9	1303363	(Bild) Achtung Redu. L=238-240	515,42
R480NF14	1402205	(Bild) L=239-240	227,38
R487WDF14	1400878	(Bild) Übergang Braun dunkler L=214-215	200,28
R500FF16L	1300652	zu kurz L=213-216	366,22
R500WDF14	1400856	(Bild) Übergang Redu. L=214-215	184,00
R510NF14	1302718	(Bild) (41,25m²pro Pal.) Versuch EV103899 keine Reduktion L=239-240	184,58
R561NF14	1505256	Face to Face Versuch L=238-239	803,94
R565DF14-54	1403410	(Bild) (54m² pro Pal.) falsche Engobe L=238-239	334,88

KW 9

Artikel	Charge	Chargentext	verfügbar/on stock
R677NF14	1400969	(Bild) Mit ca. 60% Tonmehl Weiss L=239-241	76,75
R679NF14	1401462	Redu. Übergang Mit ca. 25% Engobe L=238-239	178,00
R680NF14	1402533	(Bild) Versuch Mit ca. 50% Kohle L=237-238	81,40
R685MOD15L	1500086	L=192-193 gerade Kanten	648,72
R687MOD15L	1402670	L=192-193 gerade Kanten	15,25
R689MOD15L	1501266	L=192-194 gerade Kanten	69,23
R689MOD15L	1502137	Mit geraden Kanten L=193-194	299,90
R689WF17L	1300039	L=210-211	870,94
R692DF17L	1503274	Übergang L=238-240	445,95
R692NF14	1400253	(Bild) Übergang Anthrazit dunkel L=239-240	164,73
R693WDF14	1600312	Übergang heller L=213-214	129,00
R694WDF14	1401366	(Bild) Special L=213-215 teilweise mit Engobe blau	16,20
R700DF9	1502983	Übergang Redu. L=237-239	516,00
R700DF9	1500198	(Bild) Übergang Braun L=239-242	773,78
R700FF16L	1401263	!!! Achtung !!! 14 mm L=218-220	137,66
R700NF14	1502198	Face to Face Versuch Presse 5 L=238-239	74,92
R700NF9	1500199	(Bild) Übergang Braun L=240-241	57,56
R700NF9	1600241	Versuch Gerharz (Risse) L=242-243	899,00
R700WDF14	1502926	Übergang heller L=213-214	334,55
R743WDF14	1402355	(Bild) L=213-216	173,00
R760DF14	1502369	(48m² pro Pal.) ACHTUNG (Falsch aufbereitet Klinker grau) L=238-239	1.221,94
R760DF17L	1500372	(Bild) teilweise bunt	905,56
R762NF14	1301957	(Bild) Übergang Versuch L=238-239	18,27
R762NF14	1303015	(Bild) Übergang Weiss (Dunkler) L=239-241	111,92
R767NF14	1400999	(Bild) Mit ca. 90-100% Kohle L=240-241	93,17
R800FF16L	1502715	Übergang Rot L=219-220	295,55
R835NF9	1600117	Schwarze Punkte L=240	2.557,86
R923DF14	1502305	Wasserstrich mit Wasser Versuch	351,00
R923NF14	1502301	Wasserstrich mit Wasser Versuch	348,48
R941DF14	1600052	Versuch Reduziert L=239-240	350,00
R985NF14	1502023	L=239-240	315,00
R991NF14	1501759	L=237-239	82,85

KW 9

Artikel	Charge	Chargentext	verfügbar/on stock
R991NF14	1502293	Falsche Engobe (Klinkerblau) L=238-240	355,00
R991WDF14	1501764	L=214-216	838,00
W307NF9	1402005	Achtung pro Pal. 1950 Stück Winkel sind lose auf Europalette Außen-Innen Winkel krumm gezogen L=239-240 NC	1.835,00
W400NF9	1600316	Übergang Anthrazit dunkler L=239-241	3.071,00
W685MOD15L	1402753	Objektbrand Mit ca. 30% Engobe L=192-193 gerade Kanten	952,00
W687WDF14	1201368	P. zu R. Ch=1201321/1102671 und zu W. Ch=1102709 L=214-216 NC	1.804,00
W692DF17L	1503190	Mit Tonmehl L=239-240	7.028,00
W695MOD15L	1501544	Mit ca. 20-25% Engobe L=191-193 gerade Kanten	2.032,00
W696NF14	1302094	(Bild) L=239-240 NC	1.182,00
W696WDF14	1303216	(Bild) Achtung heller (FTW-Ton) L=214-215 NC	9.086,00
W700DF9	1401916	Achtung pro Pal. 1950 Stück Winkel sind lose auf Europalette Außen-Innen Winkel krumm gezogen L=239-	6.934,00
W700NF9	1600242	Versuch Gerharz L=241	774,00
W722DF143/4	1502393	Mit ca. 5-10% Kohle L=159-160 ZU KURZ!!	12.341,00
W739DF14	1501053	Mit ca. 100% Tonmehl Aussortiert aus Charge=1501052 L=239-240	107,00
W756NF14	1302041	Mit ca. 80% Tonmehl Weiss L=239-240,5 NC	1.219,00
W766NF14	1203279	(Bild) P. nicht zu R. Ch=1203295 Zuviel Engobe siehe Bild L=238 NC	9.623,00
W767NF14	1501287	Falsche Engobe L=239-240	7.088,00
W835NF9	1600114	Schwarze Punkte L=239-240	7.415,00
W991WDF14	1501775	L=214-215	4.641,00

Klinkerriemchen = qm / Winkelriemchen = Stück